

Reinacrylat - Fassadenfarbe 100

Hochstrapazierfähige, matte Reinacrylat-Fassadenfarbe. Hochdeckend, blütenweiß, wetterfest, gut diffusionsfähig, schmutzabweisend. Im Sockelbereich anwendbar.

Eigenschaften:

Schlagregendicht, spannungsarm und schmutzabweisend. Schadstoffarm durch Emissionsminimierung. 100% Reinacrylat als Bindemittel. Auch Filmkonserviert lieferbar.

Verwendungszweck:

Reinacrylat - Fassadenfarbe 100 haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Gasbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten, Holz-, Hartfaser- und Hartschaumplatten aber auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Untergründe:

Müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Sinterschichten sein. Ggf ist eine Grundierung mit Dekorplus Tiefengrund H erforderlich. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Ggf. Probeanstrich durchführen. Im Übrigen gelten die Richtlinien nach VOB und BFS für die Vorbereitung von Untergründen.

Verarbeitungshinweise:

Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen, auch „Airless“ spritzbar.

Voranstrich je nach Untergrund ggf. notwendig:

Neuputz, ungestrichener alter Putz und Beton ggf. mit Dekorplus – Tiefengrund H vorstreichen, ebenso stark saugende Untergründe wie Kalksandsteinmauerwerk, Gipsputz (innen), Kalk-, Mineral- und Binderfarben. Glatte Untergründe können mit Dekorplus – Streichgrund grundiert und somit auch aufgeraut werden.

Schlussanstrich:

Reinacrylat – Fassadenfarbe 100 mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auf die entsprechende Konsistenz einstellen (in der Regel bis zu 20 %).

Schlussanstrich:

Unverdünnt oder mit max. 10 % Wasser verdünnt.

Farbtöne:

Standardfarbton weiß, Einfärbungen nach der Dekorplus-, sowie allen gängigen Farbtonkarten, im Pastellbereich, möglich.

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten.

Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Verbrauch:

200 - 400 ml/qm je Anstrich, Abhängig vom Untergrund.

VOC Gehalt:

EU-Grenzwert: (Produktkategorie A/a) 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält weniger als 30 g/l VOC.

Kenndaten n. DIN 13300:

Kontrastverhältnis: Klasse 2, Nassabrieb: Klasse 1.

SD-Wert:
Klasse 2

W-Wert:
Klasse 3

Glanzgrad:
matt

Dichte:
1,7 kg / l

Verpackung:

2,5 l, 5 l und 12,5 l Plastikeimer.

Entsorgung:

Entsorgung gem. den örtlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 12. Produkt M-DF01.

Inhaltsstoffe:

Reinacrylat - Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Cellulose, Netzmittel, Additive.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.